

РокаПлюс 131

Жидкий модификатор для улучшения реологических характеристик тампонажных смесей на основе песка

Описание продукта

РокаПлюс 131 – высокоэффективный модификатор реологии, который придает тампонажным смесям тиксотропные свойства для улучшения прокачиваемости. Тиксотропные свойства устраняют риск проявления расслоения раствора. РокаПлюс 131 уменьшает количество воды затворения в тампонажном растворе и в следствии чего не требуется дополнительного применения пластификатора.

Данный материал рекомендован для применения в тампонажных растворах с использованием песка.

Области применения

- тампонажный раствор
- заобделочное нагнетание.

Свойства и преимущества

РокаПлюс 131 значительно улучшает свойства свежего и схватившегося тампонажного раствора:

- Значительно снижает водоотделение тампонажного раствора;
- Улучшает прокачиваемость раствора, особенно с низким содержанием цемента и с недостаточным содержанием мелких фракций заполнителя, таким образом снижая зависимость удобоукладываемости от гранулометрического состава заполнителя.

Технические характеристики

Показатель	Значение
Внешний вид материала	Темная жидкость
Плотность, кг/литр	1,12 ± 0,04
рН	

Применение

РокаПлюс 131 добавляется во время приготовления тампонажного раствора. Рекомендуемая дозировка РокаПлюс 131 составляет от 1,0 до 3,0 % от массы цемента.

Хранение

РокаПлюс 131 следует хранить в оригинальной упаковке при температуре от +5°C до +30°C. Если контейнеры не вскрыты, то в оригинальной упаковке срок годности продукта составляет 6 месяцев.

Упаковка

РокаПлюс 131 поставляется в контейнерах по 1000 литров или наливом.

Меры предосторожности

Избегайте контакта с поверхностью кожи и глаз. Носите резиновые перчатки и защитные очки безопасности во время работы.

Представленная информация основана на нашем опыте и знаниях на сегодняшний день. Из-за наличия многочисленных факторов, влияющих на результат, информация не подразумевает юридической ответственности. За дополнительной информацией обращайтесь к местному представителю ООО «РУСИНЖЕКТ»

Дата последней редакции: 29.09.2015 г.

Телефоны: +7 495 998 70 40, +7 916 203 70 40, электронная почта: rusinject@mail.ru